



Spezialprodukt



AURO

Tapetenkleister

Nr. 389



- › Starke Klebkraft
- › Ideal zum Basteln
- › Einfache Anwendung



Tapetenkleister Nr. 389

Verwendung: Zum Verkleben von leichten, mittelschweren bis schweren Papiertapeten. Auch zum Basteln geeignet. Nicht für vinylgeschäumte Tapeten.

Vorbereitung: Untergrund muß fest, trocken und sauber sein. Risse und Löcher mit AURO Wandspachtel Nr. 329 glattspachteln. Sandende Putze ggf. verfestigen mit AURO Tiefengrund Nr. 301, saugenden Untergrund vorkleistern. Sinterhaut auf Neuputz abschleifen, Wasserränder abbürsten.

Verarbeitung: Pulver unter Rühren gleichmäßig und klumpenfrei in kaltes Wasser einrühren. 1 h quellen lassen, erneut gut durchrühren. Wände und Decken vorkleistern. Tapeten mit Quast oder maschinell einkleistern, einweichen lassen und verkleben; besonders sorgfältig im Nahtkantenbereich arbeiten. Einweichzeit lt. Tapetenhersteller beachten. Überstreichbar nach 24-48 h. Angesetzten Kleister innerhalb 3 Tagen verarbeiten. DIN 18366 sowie BFS-Merkblatt Nr. 16 beachten.

Reinigung: Kleisterflecken mit feuchtem Lappen abtupfen, nicht reiben. Werkzeug mit Wasser reinigen. **Zusammensetzung:** Cellulose.

Verpackungsmaterial: Natronkraftpapier mit PE-Inneneinlage.

Verarbeitung:	Ansatz pro 200g	Wassermenge	200 g reichen für ca.	Verbrauch entspricht ca.
Vorkleistern	1 : 80	16 l	120 - 160 m ²	1,5 g/m ²
leichte Tapeten	1 : 50	10 l	80 - 100 m ²	2,2 g/m ²
mittelschwere Tapeten	1 : 45	9 l	60 - 80 m ²	2,9 g/m ²
Raufaser/schwere Tapeten	1 : 40	8 l	40 - 60 m ²	4,0 g/m ²

Hinweise: Kühl und trocken, für Kinder unerreichbar lagern und nicht ins Abwasser geben. Lagerstabilität ca. 24 Monate. Entsorgung: Eingtrocknete Produktreste kompostieren oder in den Hausmüll geben. Flüssige Reste: EAK-Code 200128.

Made in Germany
AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Str. 211
D-38122 Braunschweig
Tel. +49 531-281 41 0
www.auro.de

